

גיליון נתונים טכניים

פריט מס': 1130

CLEANER BSR

חומר ניקוי מיוחד לסילוק תפרחות בטון

אריזה

- מיכל 20 ליטר

עקרון העבודה

CLEANER BSR מגיב כימית עם תפרחת הבטון או עם שאריות המלט. כך, חומר הניקוי הזה, שאינו מכיל סולבנטים הופך לחומר אפקטיבי שמסלק אותם.

נתונים טכניים

הומוגניות	הומוגני
צבע	חסר צבע
מצב	נוזל
צפיפות	$1.10 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
עבירות	החל מ- $+5^\circ\text{C}$ עד $+25^\circ\text{C}$
חיי מדף	כשנה מתאריך הייצור כאשר מאוחסן בצורה נאותה
תנאי אחסון	לאחסן באריזה המקורית כשהיא אטומה ולא נפתחה בין $+5^\circ\text{C}$ עד $+25^\circ\text{C}$, יש להגן מפני קרה וקרינת שמש.

תחומי יישום

CLEANER BSR, חומר ניקוי יעיל במיוחד לסילוק תפרחות בטון ושאריות מלט מכל סוגי משטחי אבן טבעית ומלאכותית כגון בלוקי בטון, מוצרי פריקסט, לוחות חזית ולוחות חיפוי.

מינון

המינון תלוי במבנה המשטח, ביכולות הספיגה ורמת הזיהום שלו, נע בין 40-100 גרם למ"ר.

הוראות עיבוד

ניתן ליישם את CLEANER BSR כשהוא מדולל או לא מדולל על פני המשטח שהורטב קודם לכן.

במקרה שנדרשת תמיסה מדוללת, יש לדלל את CLEANER BSR עם מים נקיים ביחס 1:3 עד 1:5, ליישם ולתת לו לפעול.

לאחר 2-5 דקות ניתן להסיר את תפרחת הבטון או שיירי המלט בעזרת מברשת, מברשת קרצוף או מכונת ניקוי.

לאחר שהתערובת נספגת יש לשטוף את המשטח עם מים. יש לחזור על טיפול במידת הצורך.

יש לנקות חומרים קורוזיביים מייד עם מים.

מוצר זה מסווג כמסוכן על פי תקנות CLP (תקנות לסיווג, סימון ואריזה). למידע נוסף ראה גיליון נתוני הבטיחות.



מכיוון שהמוצר עובר פיתוח כל הזמן, גיליון הנתונים הטכניים האחרון הוא התקף ויסופק על פי דרישה. כל ההזמנות יתקבלו בכפוף לתנאים הכלליים הנוכחיים שלנו.

מהדורה: 22 במאי 2019

הערות

המידע בגיליון זה מתאר את אפשרויות היישום והעיבוד של המוצר ועקרונות העבודה שלו בתנאים רגילים. מכיוון שאין לנו כל שליטה על היישום והעיבוד, במיוחד בשילוב עם חומרי בנייה אחרים, ההנחיות כאן אינן מהוות אחריות ביחס לתכונות המוצר או התאמתו למטרה הספציפית ואינן מהוות הוראות מלאות לשימוש. מידע זה, וכל המלצה אחרת בכתב או בעל פה אינן מחייבות ואינן מרמזות על אחריות משפטית או אחרת.

יש לבצע בדיקות התאמה ובדיקות מקדימות לפני היישום של תערובת הבטון!